


BAJANTE REDONDA

Norma DIN 18461
Norma UNE-EN 612

GALVANIZADA / LACADA



	100	80
Propiedades:		
Espesor	0.6	0.6
Longitud	3000	3000
Anchura	310	274
Dimensiones:		
Espesor de la bobina:	± 0,6 mm	
Anchura de la bobina:	+ 2 / - 0 mm	
Longitud de la hoja:	+ 5 / -0 mm	
Curvatura	≤ 2mm y omega ≤0,6	
Composición química:		
Carbono (C):	0,060 %	
Manganeso (Mn):	0,310 %	
Fósforo (P):	0,008 %	
Azufre (S):	0,011 %	
Silicio (Si):	0,011 %	
Aluminio (Al):	0,043 %	
Niobio (Nb):	0,000 %	
Valores mecanicos y tecnológicos:		
0,2% - límite de alargamiento:	110 – 150 N / mm²	
Resistencia a la tracción:	152 / 150 N / mm²	
Alargamiento de la ruptura:	≥ 40%	
Calidad:		
Ensayo de plegado:	No hay ruptura	
Enderezamiento después de plegado:	No hay ruptura	
Ensayo de plegado a 4°C:	No hay ruptura	
Certificado Materia Prima:	GALV-DX51D+Z200-M-A-CE Según EN 10346	